

Technické parametry autofolií

OZNAČENÍ folie	ZABARVENÍ folie	TYP folie	POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%)	PŘENOS SVĚTLA (%)	ODRAZ SVĚTLA (%)	STÍNÍČÍ KOEFIČIENT	ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%)	ABSORPCE (%)
AT 05 GR SR HPR	šedomodrá nejtmavší	autofólie	45	5	5	0,63	99	54
AT 15 GR SR HPR	šedomodrá tmavá	autofólie	35	18	5	0,74	99	39
AT 35 GR SR HPR	šedomodrá střední	autofólie	35	34	6	0,73	99	38
AT 50 GR SR HPR	šedomodrá světlá	autofólie	26	53	7	0,85	99	26
ATR 05 CH SR HPR	šedozelená nejtmavší	autofólie	70	5	12	0,34	99	56
ATR 15 CH SR HPR	šedozelená tmavá	autofólie	53	15	10	●	99	54
ATR 20 CH SR HPR	šedozelená tmavá	autofólie	56	21	12	0,5	99	54
ATR 35 CH SR HPR	šedozelená střední	autofólie	51	38	14	0,56	99	45
ATR 50 CH SR HPR	šedozelená světlá	autofólie	44	55	8	●	99	45
LATI 05 LS SR HPR	šedozelená nejtmavší	autofólie	61	5	8	●	99	74
LATI 15 LS SR HPR	šedozelená tmavá	autofólie	57	18	6	●	99	73
LATI 35 LS SR HPR	šedozelená střední	autofólie	51	38	6	●	99	63
LATI 50 LS SR HPR	šedozelená světlá	autofólie	46	55	7	●	99	56
DL 30 GN SR HPR	zelená	autofólie	54	32	15	0,53	99	50
DL 25 BL SR HPR	modrá	autofólie	51	32	10	0,57	99	52
AIR 80 BL SR HPR	modrá velmi světlá	speciální autofólie	44	77	●	0,64	99	47
AIR 75 SR HPR	stříbrná velmi tmavá	speciální autofólie	39	73	9	●	99	15
SCL SR PS4	čirá	bezpečnostní autofólie	16	88	9	●	98	7