

Technické parametry autofolií

OZNAČENÍ folie	ZABARVENÍ folie	POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%)	PŘENOS SVĚTLA (%)	ODRAZ SVĚTLA (%)	STÍNÍCÍ KOEFICIENT	ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%)	ABSORPCE (%)
AT 05 GR SR HPR	šedomodrá nejtmaší	45	5	5	0,63	99	54
AT 15 GR SR HPR	šedomodrá tmavá	35	18	5	0,74	99	39
AT 35 GR SR HPR	šedomodrá střední	35	34	6	0,73	99	38
AT 50 GR SR HPR	šedomodrá světlá	26	53	7	0,85	99	26
ATR 05 CH SR HPR	šedozelená nejtmaší	70	5	12	0,34	99	56
ATR 15 CH SR HPR	šedozelená tmavá	53	15	10	●	99	54
ATR 20 CH SR HPR	šedozelená tmavá	56	21	12	0,5	99	54
ATR 35 CH SR HPR	šedozelená střední	51	38	14	0,56	99	45
ATR 50 CH SR HPR	šedozelená světlá	44	55	8	●	99	45
LATI 05 LS SR HPR	šedozelená nejtmaší	61	5	8	●	99	74
LATI 15 LS SR HPR	šedozelená tmavá	57	18	6	●	99	73
LATI 35 LS SR HPR	šedozelená střední	51	38	6	●	99	63
LATI 50 LS SR HPR	šedozelená světlá	46	55	7	●	99	56
DL 30 GN SR HPR	zelená	54	32	15	0,53	99	50
DL 25 BL SR HPR	modrá	51	32	10	0,57	99	52